# MasterEtched Premium

## Highlights

>>> Premium-Qualität mit permanentem Solvent-Klebstoff
>>> Kein Eintrübungseffekt bei Nassverklebung
>>> Homogenes Erscheinungsbild nach dem Verkleben
>>> Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

| | Technische Angaben |
|---|---|
| **Materialbeschreibung** | Polymer kalandrierte Weich-PVC-Folie, transluzent silber fein mit metallic Partikeln zur Imitation von geätztem oder sandgestrahltem Glas. |
| **Farbe** | Silber fein |
| **Materialstärke** | 80 µ (+/- 10%), ca. 100 g/m² (+/- 10%) |
| **Material Rückseite** | Kraftpapier 120 g/m² (+/- 10%), einseitig silikonisiert |
| **Verbundstärke Backliner** | ca. 135 µ (+/- 10%) |
| **Schrumpfung** | < 1 % |
| **Verklebetemperatur** | Mindestens + 10°C |
| **Temperaturbeständigkeit** | -20°C bis +120°C |
| **Klebkraft** | FTM9 > High N/inch<br>FTM1 (24 Std.) > Medium N/inch |
| **Klebstoff** | Solvent-Polyacrylat, permanent haftend |
| **Chemische Resistenz** | Waschmittel: keine Auswirkungen (24 Std.)<br>Benzin: keine Auswirkungen (1 Std.)<br>SAE20 Motoröl: keine Auswirkungen (24 Std.)<br>10% Hcl: keine Auswirkungen (10 Min.)<br>10% NH40H: keine Auswirkungen (10 Min.) |
| **Verfügbare Abmessungen** | 100,0 cm x 50 m (PI-MEPR100-50)<br>122,0 cm x 50 m (PI-MEPR122-50)<br>152,0 cm x 50 m (PI-MEPR152-50) |

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

IGEPA